СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА»

Зарегистрирована в Едином реестре систем сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)

ИЛ ООО «ТДЭС»

Рег. № РОСС RU.31112.04ЖКХ0.ИЛ.00023 от 23 февраля 2018 года.

141730, г. Лобня, ул. Московская, д. 1

Исх. № 249 от 16.06.2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для подготовки заключения по результатам технической экспертизы были использованы следующие средства:

1. Incidin PRO (Инцидин ПРО) производства компании Ecolab Deutschland Gmbh. Представитель в России – ЗАО Эколаб. Состав - 2-феноксиэтанол 10 %, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 8 %, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 7.5 %, вспомогательные компоненты.

2. Paul Hartmann Microbac Forte производства компании Hartmann AG. Состав - бензалконий хлорид (ЧАС, алкидилдиметилбензиламмоний хлорид) – 20,0%, додецилбиспропилентриамин – 5,0%.

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы:

тестовые испытания рулонных штор и вертикальных жалюзи с тканью СКРИН, произведенных ООО «Акура-С» ((торговая марка Amigo)(115114, Москва г., Дербеневская ул., д.20, оф.21)), на стойкость к обработке дезинфицирующими растворами, имеющими в своем составе активный хлор и перекись водорода, с применением раствора гипохлорита натрия В с содержанием активного хлора 9,5% и раствор перекиси водорода 30% свидетельствуют о возможности их применения в медицинских учреждениях с ежедневной дезинфекцией растворами с содержанием 5% активного хлора и 6% перекиси водорода. Обработку следует производить методом орошения (распыления пульверизатором) с расходом не более 20 мл на 1 м.кв. поверхности, либо методом протирания с аналогичным расходом. Правила хранения, приготовления и применения растворов определяются действующими нормативными документами для медицинских учреждений, а также инструкциями по применению на дезинфицирующие растворы.

В процессе эксплуатации штор и жалюзи с ежедневной дезинфекцией и воздействием ультрафиолетового излучения, например, от кварцевых ламп, допускается незначительное изменения цвета полотна, лакокрасочного покрытия, цвета пластика в пределах 1 тона, что не является браком и не приводит к ухудшению эксплуатационных свойств шторы.

Не допускается использовать для обработки поверхностей устройства термической обработки, например, парогенераторы, так как это может привести к вытягиванию ткани и изменения ее геометрических размеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытуемая поверхность	Способ дезинфекции	Время экспозиции	Результаты испытаний
Ткань СКРИН (75% ПВХ, 25% полиэстер)	Орошение	48 часов	Изменений не обнаружено
Ткань СКРИН (75% ПВХ, 25% полиэстер)	Протирание	48 часов	Изменений не обнаружено
Окрашенная металлическая нижняя планка (алюминий с порошковой окраской)	Орошение	48 часов	Изменений не обнаружено
Окрашенная металлическая нижняя планка (алюминий с порошковой окраской)	Протирание	48 часов	Изменений не обнаружено
Окрашенный металлический верхний карниз жалюзи (алюминий с порошковой окраской)	Орошение	48 часов	Изменений не обнаружено
Окрашенный металлический верхний карниз жалюзи (алюминий с порошковой окраской)	Протирание	48 часов	Изменений не обнаружено
Пластиковые элементы штор и жалюзи – цепи, заглушки (АБС)	Орошение	48 часов	Изменений не обнаружено
Пластиковые элементы штор и жалюзи – цепи, заглушки (АБС)	Протирание	48 часов	Изменений не обнаружено

Испытания провел *Р.Г. Андрейко*

Руководитель ИЦ ООО «ТДЭС» *С.В. Шилов*