Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве
Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49
e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
_____О.М. Чекмарев
Дата утверждения и выдачи протокола
«12» декабря 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12.82-632.ПР-24

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	**ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для Общество с ограниченной ответственностью "Акура-С" (ИНН: 7725359181, Юридический адрес: 115114, Москва г., Дербеневская ул., д.20, оф.21)**
2. Место отбора:	**111024 г. Москва, ул. Авиамоторная, д.44, стр.1 и стр.5.** **Точка (место) отбора: Складское помещение.** **Заявка № 632/24 от 06 ноября 2024 г..**
3. Наименование продукции, состав и область применения:	**Шторы рулонные оконные с ручным и электрическим управлением. Производится по ТУ 13.92.29-001-06884282-2021 «Шторы рулонные оконные с ручным и электрическим управлением»** **Состав:** 1. Ткань1: 100% полиэстер 2. Ткань2: 70% ПВХ + 30% полиэстер 3 Кронштейн: сталь 75%+АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол)-25%. **Область применения:** Предназначенные для регулировки поступления света в жилых и офисных помещениях.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	**Общество с ограниченной ответственностью "Акура-С", Юридический адрес: 115114, Москва г., Дербеневская ул., д.20, оф.21; Адрес производства: 111024 г. Москва, ул. Авиамоторная, д.44, стр.1 и стр.5.**
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	**Типовой представитель:** Фрагмент шторы рулонной оконной (ткань2) с ручным и электрическим управлением. Производится по ТУ 13.92.29-001-06884282-2021 «Шторы рулонные оконные с ручным и электрическим управлением» размером 30*30 см в колве 5 шт.
6. Дополнительная информация	**Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.**
7. Дата получения образца на испытания:	**19 ноября 2024 г.**
8. Дата проведения испытаний:	**22 ноября – 12 декабря 2024 г.**
9. Объем лабораторных исследований и их оценка: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»**	
10. Код образца (пробы): **.12-82.633.07.01.Д-24**	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Фрагмент шторы рулонной оконной (ткань2) с ручным и электрическим управлением. Производится по ТУ 13.92.29-001-06884282-2021 «Шторы рулонные оконные с ручным и электрическим управлением»				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	92
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м^3	ГОСТ 30255-2014	Не более 0,01	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м^3	МУ 3130-84	Не более 0,3	Менее 0,1
Фталевый ангидрид	мг/м^3	ГОСТ32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,01
Хлористый водород	мг/м^3	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м^3	МУК 4.1.662-97	Не более 0,002	Менее 0,001
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м^3	ГОСТ 30255-2014	Не более 0,01	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м^3	МУ 3130-84	Не более 0,3	Менее 0,1
Фталевый ангидрид	мг/м^3	ГОСТ32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,01
Хлористый водород	мг/м^3	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м^3	МУК 4.1.662-97	Не более 0,002	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	Не более 15,0	Менее 0,3

Примечание: ** -Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик **О.Е. Волкова** Подпись